

HYDROTOP

Acabado con base al agua efecto cera

3034-a Marzo 2025

Descripción

Producto: HYDROTOP es un acabado efecto cera acrílica-poliuretánica, con base al agua, para la protección y la valorización de la madera.

Uso previsto: para todos los tipos de madera de interior y exterior; es especialmente apropiado para ventanas y puertas externas. En el interior, quedan excluidos los locales con humedad muy elevada y permanente, como por ejemplo piscinas cubiertas, saunas, etc.

Certificaciones: EN 71-3 Seguridad de los juguetes. Migración de ciertos elementos

Protección: HYDROTOP protege la madera de la humedad y de las radiaciones UV.

Tintes: 0-incoloro, 01-roble, 04-nogal, 27-teca, 30-abetul, 32-albaricoque, 51-blanco cubriente

Envases: 0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l* - latas metálicas (*sólo 00 incoloro, 30 abedul y 91 blanco cubriente).

Datos técnicos

Peso específico: aprox. 1,04 kg/l, a +20 °C, para las versiones transparentes; aprox. 1,25 kg/l, a +20 °C, para el 91-blanco cubriente.

Punto de inflamabilidad: no aplicable.

Viscosidad: 150-200 s/DIN 53211, 4 mm, a +20 °C según el tinte.

Brillo: satinado.

Secado: después de 2-4 horas, dependiendo del tipo de madera, cantidad aplicada y condiciones meteorológicas. Con temperaturas bajas y/o humedad elevada, el tiempo de secado se alarga de forma proporcional.

Olor: olor propio débil; inodoro tras el secado.

Almacenamiento: 3 años en envases originales cerrados. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.

Notas de aplicación

Informaciones generales: mezclar bien el producto antes del uso. No trabajar con temperaturas (ambiente, soporte y producto) inferiores a +10 °C.

Sistemas de aplicación: brocha, pulverizador.

Preparación del soporte: la madera a tratar tiene que estar seca y sin polvo y grasa. No aplicar sobre madera con una humedad superior al 18 %. Eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos. Limpiar con diluyente nitro eventuales zonas o burbujas resinosas presentes en la superficie.

Recomendaciones para la aplicación: la madera destinada al exterior se tiene que pretratar con un fondo protector como HYDROGRUND PLUS, elegido en función del nivel de riesgo (consultar las correspondientes fichas técnicas y cumplir estrictamente con las indicaciones citadas).

La madera utilizada en ambientes internos no necesita, normalmente, tratamientos con fondos de protección, menos en casos particulares: ataque verificado de insectos, elementos de construcción colocados en ambientes húmedos o sujetos a salpicaduras de agua (por ej. locales con ducha), empleo de tipos de madera con un contenido elevado de almidón (típicamente latifolios, como por ej. ábacos, limba, ramín, albura de roble).

Si se utiliza en puertas externas y/o ventanas, se recomienda utilizar AQUALIGNEX I o HYDROGRUND PLUS como fondo.

En el caso de aplicación sobre maderas con un contenido elevado de extractos (tanino) como por ejemplo Roble, Hemlock, Iroko, etc., especialmente con tinte blanco o con tintes claros, se recomienda utilizar HYDROTOP PRIMER INCOLORE (consultar la ficha técnica).

En el caso de aplicación con brocha sobre grandes superficies o sobre maderas especialmente absorbentes, humedecer con agua el soporte y aplicar el producto en el sentido de las vetas, para evitar que se vean los defectos de continuidad. Sobre madera de testa es necesario aumentar el número de las manos de HYDROTOP para reducir en lo posible la absorción de agua.

Las ferretería (clavos, tornillos, bisagras, etc.), eventualmente utilizada en el soporte que se tiene que tratar, tiene que ser en material resistente a la corrosión, así como las otras partes metálicas que pueden entrar en contacto con el producto.

HYDROTOP

Acabado con base al agua efecto cera

3034-a Marzo 2025

Ciclos recomendados:

- Madera nueva de exterior con estabilidad dimensional:	1-2 x Hydrogrund Plus 1-2 x Aqua Lignex I 1-2 x HYDROTOP, con lijado intermedio (grano 280).
- Madera nueva de interior:	1-2 x HYDROTOP; según el nivel de acabado deseado (con 2 manos, lijado intermedio, grano 280).
- Renovación de madera de exterior con estabilidad dimensional parcial o total:	eliminar las partes del barnizado precedente que no estén perfectamente adheridas al soporte; limpiar y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego 1-2 x HYDROTOP, con lijado intermedio (grano 280). Si la madera se ha recuperado, tomar como referencia los ciclos para madera nueva.
- Renovación de madera de interior con estabilidad dimensional parcial o total:	eliminar las partes del barnizado precedente que no estén perfectamente adheridas al soporte; limpiar y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego 1-2 x HYDROTOP, según el estado del soporte y el nivel de acabado deseado (con 2 manos, lijado intermedio, grano 280). Si la madera se ha recuperado, tomar como referencia los ciclos para madera nueva.

HYDROTOP incoloro no contiene pigmentos y no ofrece, por ello, ninguna protección contra los rayos UV; por tanto, en el exterior, se recomienda utilizarlo sólo como última mano de un ciclo de color o para aclarar los tintes oscuros. El efecto de cada tinte es distinto dependiendo del tipo de madera; se recomienda, por tanto, efectuar siempre un barnizado de prueba. Se recomienda controlar asiduamente el estado del barnizado, sobre todo en las manufacturas orientadas al suroeste y, en caso necesario, efectuar el mantenimiento.

Consumo: aprox. 10 m²/l por mano.

Dilución: HYDROTOP está listo para su uso.

Repintado: en condiciones normales, a las 4 horas se puede lijar y rebarnizar.

Limpieza de los instrumentos: con agua, inmediatamente después de su uso.

Instrucciones especiales

Durante la aplicación de productos pobres de sustancias nocivas, también es necesario observar las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado; proporcionar siempre la ventilación adecuada. Cubrir bien los interruptores y las líneas eléctricas, para evitar cortocircuitos.

Por lo que se refiere a las juntas de ventanas y puertas, se recomienda el empleo de juntas en goma silicónica. Para la limpieza de las superficies barnizadas con HYDROTOP, no utilizar productos a base de alcohol o disolventes o productos de tipo ácido o básico. Utilizar únicamente agua con jabón neutro o detergentes suaves neutros.

La información sobre la eliminación, la clase de peligrosidad para las aguas, la clase de peligrosidad según VbF y ADR/RID se encuentran en la hoja de datos de seguridad, disponible en <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.