

STUFEX[®] R 24

Fondo poliuretano bicomponente

Rev. Gennaio 2014

Campi di applicazione

Fondo poliuretano a due componenti indicato per tutte le essenze legnose ed in particolare come isolante su legni grassi ed esotici. Si presta particolarmente per realizzare la verniciatura di fondo su pavimenti, pedane, palchi, scale, ecc.

Il fondo Stufex R 24 si distingue per le ottime caratteristiche di bagnabilità del legno, carteggiabilità, sovraverniciabilità con vernici poliuretano ed inoltre non altera il colore del legno che anzi ravviva leggermente.

Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Viscosità parte "A" al collaudo (DIN 4)	45 +/- 5 sec.
Viscosità parte "B" al collaudo (DIN 2)	65 +/- 3 sec.
Pot life	1 ora ca.
Rapporto di catalisi	2:1
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 12 mesi.
DATI APPLICATIVI	
Temperatura applicazione	Minimo 10°C
Essiccazione	
Fuori polvere	20'
Asciutto	90'
Carteggiabile	6 h
Diluizioni	Pronto uso.
Modalità di applicazione	Pennello Rullo Spruzzo

I dati sopra riportati sono stati ottenuti da una applicazione di 150 micron umidi a una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che un diverso spessore e/o temperatura e/o umidità relativa può comportare un sensibile variazione di tali dati.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE

Accertarsi che i supporti da trattare contengano la giusta percentuale di umidità, siano esenti da polvere e da

STUFEX[®] R 24
Fondo poliuretano bicomponente

Rev. Gennaio 2014

sostanze grasse che potrebbero far non aderire il prodotto.
Agitare bene i barattoli prima dell'uso quindi unire il componente (A) al catalizzatore (B) nella proporzione di 2:1 e mescolare bene fino alla completa omogeneizzazione.
Verificare la compatibilità con legni e trattamenti particolari.

APPLICAZIONE

L'applicazione consigliata consiste in:

- 1) una mano di fondo Stufex R 24
- 2) dopo 4-5 ore (alle normali condizioni) carteggiatura
- 3) applicazione di 1 o 2 mani di finitura con vernici Stufex R 290

(La pulizia degli attrezzi può essere fatta con diluente nitro)

Resa

La quantità ideale da applicare è di

80-100 g/m²

Confezioni

Il prodotto viene fornito in vasi da:

Stufex R 24 kg 10 – 5 – 1
Catalizzatore kg 5 – 2,5 – 0,5

Avvertenze

Il prodotto è infiammabile; tenere lontano da fiamme libere e da eccessive fonti di calore.

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.